

## NOTE TECHNIQUE N° 6: QUINCAILLERIE APPRÊTÉE POUR FINIS PERSONNALISÉS

Registered to ISO 9001:2000

AmesburyTruth offre de la quincaillerie enduite d'une couche d'apprêt .68 afin que ses clients puissent y appliquer leurs propres finis de peinture pour satisfaire les demandes particulières pour des couleurs personnalisées ou en petite quantité. La quincaillerie apprêtée est emballée dans les cartons ordinaires de AmesburyTruth et en quantités identiques à celles de nos produits plaqués (contactez votre représentant AmesburyTruth pour des renseignements précis sur les prix et les quantités à commander). La quincaillerie apprêtée (code de fini .68) et les produits de plastique peints par le client ne sont pas couverts par la garantie de AmesburyTruth.

Bon nombre de produits de plastique AmesburyTruth peuvent être peints avec de la peinture liquide, mais la couleur du substrat de la pièce doit approcher de la couleur souhaitée (pièces blanches pour les couleurs pâles et brunes pour les couleurs foncées). Les problèmes de recouvrement et d'usure de la surface des pièces sont ainsi réduits. Veuillez contacter AmesburyTruth au sujet du type et de la méthode de peinture à utiliser sur certains composants de plastique, car certaines pièces de plastique ne se prêtent pas à la peinture.

Il faut accorder un soin particulier aux pièces de quincaillerie déjà assemblées au moment de les peindre. Tous les produits apprêtés sont assemblés selon les procédés de fabrication standard de AmesburyTruth pour garantir leur qualité et leur fiabilité. Lors de l'assemblage, certaines pièces sont graissées. Ce graissage est nécessaire pour assurer le fonctionnement en douceur du produit et respecter les exigences relatives à son cycle de vie. Les produits AmesburyTruth enduits de l'apprêt .68 devront être préparés avant d'être peints de manière à ne pas enlever la graisse aux endroits critiques (seule la surface du produit doit être préparée).

Une autre considération importante lors de la peinture d'un ensemble est d'éviter toute méthode qui recourt à la chaleur pour faire durcir la peinture. Le durcissement (ou cuisson) peut endommager les composants internes, les lubrifiants ou la fonctionnalité d'une pièce. Seul le séchage à l'air est conseillé pour les produits apprêtés .68 de AmesburyTruth. Le masquage des zones non peintes et le recouvrement des articulations exigeront également une attention particulière afin de maintenir la fonctionnalité du produit pendant toute sa durée de vie.

Pour toute question au sujet de l'option de fini .68 ou de la peinture des pièces de plastique de AmesburyTruth, veuillez contacter votre représentant AmesburyTruth.